

Hartpappe hardboard

Gut geeignet zum Stanzen und als Stanzunterlage
Well suited for punching and as a punching pad



Formate / dimensions	
Stärke / thickness	Formate / dimensions
1,0 mm	1.000 x 1.100 mm
2,0 mm	1.000 x 1.100 mm
3,0 mm	1.200 x 1.500 mm

Aufgeführt sind die Standard-Formate.
Nicht alle Formate sind lagerhaltig.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
The standard formats are listed.
Not all formats are in stock.
Other dimensions on request.

Eigenschaften / properties	Werte / values
Qualität quality	Hartpappe hardboard
Farbe colour	grau grey
Lieferform form of delivery	Tafel board
Oberfläche surface	maschinenglatt machine smooth
Rohdichte (g/cm ³) raw density	0,95 (Mittelwert / average value)
Feuchtigkeitsgehalt (%) moisture content	10-11
Besonderheiten / special features	
Herstellung Manufacturing	gegautscht, lagenweise; enthält Zusätze wie Latex rubberised, in layers; contains additives such as latex
Sonderausführung special version	wasserabweisend, ph-neutral; auf Anfrage water-repellent, ph-neutral; on request



Hinweis: Die technischen Kennwerte sind lediglich eine Planungshilfe. Insbesondere stellen sie keine zugesicherten Eigenschaften dar. Die Informationen im Datenblatt beruhen auf Einzelmessungen und unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Produktionsbedingte Änderungen vorbehalten.
Wir weisen darauf hin, dass die individuellen Einsatzbedingungen Einfluss auf die Eigenschaften jedes einzelnen Produktes nehmen. Aus diesem Grund ist der Kunde verpflichtet, die Materialien einer Eignungsprüfung zu unterziehen. Der Einsatz unserer Materialien erfolgt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders.

We point out that all information within this catalogue must be considered as rough guidelines. All information provided does not describe any warranted characteristics of materials. The information in this catalogue is based upon individual measurements representing our best knowledge as of the day of measurement. They are subject to technical modifications. We point out that the specific operation conditions may influence the properties of each individual product. For this reason, the customer is required to perform an aptitude test of the materials. The use of our materials is the sole responsibility of the user.

Please note that only the German version of this catalogue is binding in any case. Legal claims can only be based upon the German version. We admit no liability for this English version since it is for explanatory purposes only.