

## Selbstklebefolie, gelb 11356-1 self-adhesive film, yellow 11356-1

Übertragungsklebeband ohne Gittergelege  
double sided pressure sensitive tape without lattice scrim



Formate / dimensions	Eigenschaften / properties	Werte / values
1.050 x 200.000 mm	Klebstoff adhesive	Synthesekautschuk synthetic rubber
Weitere Abmessungen auf Anfrage. Other dimensions on request.	Klebstoffzwischensträger adhesive intermediate carrier	Spezialpapier special paper
	Abdeckmaterial cover material	Silikonpapier braun silicone paper, brown
	Stärke Klebeband (mm) thickness of adhesive tape	ca. 0,11
	Klebkraft DIN EN 1939 adhesiveness	30 N/25 mm
	Scherfestigkeit dynamisch: intern (N/cm <sup>2</sup> ) dynamic shear strength: internal	80
	Temperaturbeständigkeit (°C) temperature resistance	-30 bis +80 -30 to +80
	<b>Beständigkeit / resistance</b>	
	Schwitzwasserbeständigkeit condensation water resistance	sehr gut excellent
	Weichmacherbeständigkeit plasticizer resistance	nur bedingt geeignet only partially suitable
	Alterungsbeständigkeit ageing resistance	gut (längeren direkten UV-Licht-Kontakt der Klebstoffschicht vermeiden) good (avoid longer direct UV light contact of the adhesive layer)



Hinweis: Die technischen Kennwerte sind lediglich eine Planungshilfe. Insbesondere stellen sie keine zugesicherten Eigenschaften dar. Die Informationen im Datenblatt beruhen auf Einzelmessungen und unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Produktionsbedingte Änderungen vorbehalten.  
Wir weisen darauf hin, dass die individuellen Einsatzbedingungen Einfluss auf die Eigenschaften jedes einzelnen Produktes nehmen. Aus diesem Grund ist der Kunde verpflichtet, die Materialien einer Eignungsprüfung zu unterziehen. Der Einsatz unserer Materialien erfolgt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders.

We point out that all information within this catalogue must be considered as rough guidelines. All information provided does not describe any warranted characteristics of materials. The information in this catalogue is based upon individual measurements representing our best knowledge as of the day of measurement. They are subject to technical modifications. We point out that the specific operation conditions may influence the properties of each individual product. For this reason, the customer is required to perform an aptitude test of the materials. The use of our materials is the sole responsibility of the user.

Please note that only the German version of this catalogue is binding in any case. Legal claims can only be based upon the German version. We admit no liability for this English version since it is for explanatory purposes only.