

Selbstklebefolie, gelb 605 self-adhesive film, yellow 605

Der Kleber ist ein modifiziertes Polyacrylat und besitzt gute Eigenschaften in Bezug auf Alterungs- und Klimabeständigkeit. Er zeigt sehr hohe Klebkräfte verbunden mit einem sehr guten Tack auf einer Vielzahl von Oberflächen, insbesondere zu niederenergetischen Untergründen wie u.a. PE, PP oder EPDM.

The adhesive is a modified polyacrylate and has good properties in terms of resistance to ageing and climate. It shows very high adhesive strength combined with a very good tack on a variety of surfaces, especially on low energy substrates such as PE, PP or EPDM.



Formate / dimensions	Eigenschaften / properties	Werte / values
1.225 x 200.000 mm 1.425 x 200.000 mm	Haftklebstoff pressure-sensitive adhesive	modifiziertes Polyacrylat modified polyacrylate
Weitere Abmessungen auf Anfrage. Other dimensions on request.	Träger (g/m ²) carrier	Viles, 12
	Schutzabdeckung (g/m ²) protective cover	Silikonpapier gelb, 90 silicone paper, yellow
	Dicke ohne Abdeckung (mm) thickness without cover	0,1
	Klebkraft (AFERA 5001, Kontaktzeit 1 h) adhesiveness (AFERA 5001, contact time 1 h)	min 21 N/25 mm
	Temperaturbeständigkeit (°C) temperature resistance	-40 bis +90 -40 to +90



Hinweis: Die technischen Kennwerte sind lediglich eine Planungshilfe. Insbesondere stellen sie keine zugesicherten Eigenschaften dar. Die Informationen im Datenblatt beruhen auf Einzelmessungen und unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Produktionsbedingte Änderungen vorbehalten.

Wir weisen darauf hin, dass die individuellen Einsatzbedingungen Einfluss auf die Eigenschaften jedes einzelnen Produktes nehmen. Aus diesem Grund ist der Kunde verpflichtet, die Materialien einer Eignungsprüfung zu unterziehen. Der Einsatz unserer Materialien erfolgt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders.

We point out that all information within this catalogue must be considered as rough guidelines. All information provided does not describe any warranted characteristics of materials. The information in this catalogue is based upon individual measurements representing our best knowledge as of the day of measurement. They are subject to technical modifications. We point out that the specific operation conditions may influence the properties of each individual product. For this reason, the customer is required to perform an aptitude test of the materials. The use of our materials is the sole responsibility of the user.

Please note that only the German version of this catalogue is binding in any case. Legal claims can only be based upon the German version. We admit no liability for this English version since it is for explanatory purposes only.