

Wollfilz grau wool felt grey

MR meliert ist ein klassischer Wollfilz
86% Wolle | ca. 7 % Viscose | 7 % andere Fasern
Gebrauchseigenschaften:

- gutes Wiederholungsvermögen • gutes Wärmerückhaltungsvermögen
- geringe elektrostatische Aufladung
- sehr gute Wasseraufnahme und abgabefähigkeit
- Atmungsaktiv • Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit

„MR meliert“ is a classic wool felt
86% wool | approx. 7 % viscose | 7 % other fibres
Usage properties:

- good repeatability • good heat retention capacity
- low electrostatic charge
- very good water absorption and release properties
- Breathable • Air and water vapour permeability



Formate / dimensions	
Stärke / thicknesses	Formate / dimensions
1,0 mm	1.500 - 1.600 mm x Länge auf Anfrage / length on request
2,0 mm	
3,0 mm	
4,0 mm	
5,0 mm	
6,0 mm	
8,0 mm	
10,0 mm	
12,0 mm	
15,0 mm	
<p>Aufgeführt sind die Standard-Formate. Nicht alle Formate sind lagerhaltig. Weitere Abmessungen auf Anfrage. The standard formats are listed. Not all formats are in stock. Other dimensions on request.</p>	

Eigenschaften / properties	Werte / values
Qualität quality	Wollfilz wool felt
Farbe colour	grau grey
Dichte (g/cm ³) DIN 61200 density	0,36
Temperaturbereich (°C) temperature range	+70 kurzzeitig bis 90
Beständigkeiten / resistance	
starke Basen und Säuren concentrated acids and bases	nicht empfohlen not recommended
verdünnte Basen und Säuren diluted acids and bases	angemessen fair
Ozonbeständigkeit ozone resistance	angemessen fair
biologisch abbaubar biodegradable	gut good



Hinweis: Die technischen Kennwerte sind lediglich eine Planungshilfe. Insbesondere stellen sie keine zugesicherten Eigenschaften dar. Die Informationen im Datenblatt beruhen auf Einzelmessungen und unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Produktionsbedingte Änderungen vorbehalten.
Wir weisen darauf hin, dass die individuellen Einsatzbedingungen Einfluss auf die Eigenschaften jedes einzelnen Produktes nehmen. Aus diesem Grund ist der Kunde verpflichtet, die Materialien einer Eignungsprüfung zu unterziehen. Der Einsatz unserer Materialien erfolgt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders.

We point out that all information within this catalogue must be considered as rough guidelines. All information provided does not describe any warranted characteristics of materials. The information in this catalogue is based upon individual measurements representing our best knowledge as of the day of measurement. They are subject to technical modifications. We point out that the specific operation conditions may influence the properties of each individual product. For this reason, the customer is required to perform an aptitude test of the materials. The use of our materials is the sole responsibility of the user.

Please note that only the German version of this catalogue is binding in any case. Legal claims can only be based upon the German version. We admit no liability for this English version since it is for explanatory purposes only.