

## Wollfilz weiß wool felt white

MN II rohweiß ist ein klassischer Wollfilz  
80% Wolle | ca. 15 % Viscose | 5 % andere Fasern  
Gebrauchseigenschaften:

- geringe Knitterbildung • gutes Wiederholungsvermögen
- geringe elektrostatische Aufladung
- sehr gute Wasseraufnahme und abgabefähigkeit
- Atmungsaktiv • Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit

„MN II rohweiß“ is a classic wool felt  
80% wool | approx. 15 % viscose | 5 % other fibres  
Usage properties:

- low crease formation • good repeatability • low electrostatic charge
- very good water absorption and release properties
- Breathable • Air and water vapour permeability



Stärken / thicknesses		
Höhe height	Breite width	Länge length
1,0 mm	1500 - 1600 mm	auf Anfrage on request
2,0 mm	1500 - 1600 mm	auf Anfrage on request
3,0 mm	1500 - 1600 mm	auf Anfrage on request
4,0 mm	1500 - 1600 mm	auf Anfrage on request
5,0 mm	1500 - 1600 mm	auf Anfrage on request
6,0 mm	1500 - 1600 mm	auf Anfrage on request
8,0 mm	1500 - 1600 mm	auf Anfrage on request
10,0 mm	1500 - 1600 mm	auf Anfrage on request
12,0 mm	1500 - 1600 mm	auf Anfrage on request
15,0 mm	1500 - 1600 mm	auf Anfrage on request
20,0 mm	1500 - 1600 mm	auf Anfrage on request

Eigenschaften / properties	Werte / values
Dichte   gravity (g/cm <sup>3</sup> )	0,36
Dauertemperaturbeständigkeit (°C) continuous temperature resistance	70   kurzzeit 90 short-time
Ölbeständigkeit oils resistance	gut good
starke Basen und Säuren concentrated acids and bases	nicht empfohlen not recommended
verdünnte Basen und Säuren diluted acids and bases	angemessen fair
Ozonbeständigkeit ozone resistance	angemessen fair
biologisch abbaubar biodegradable	gut good
Brandverhalten fire behavior	erfüllt die US-Automobilnorm MVSS 302 Meets automotive standard MVSS 302



**Hinweis:** Die technischen Kennwerte sind lediglich eine Planungshilfe. Insbesondere stellen sie keine zugesicherten Eigenschaften dar. Die Informationen im Datenblatt beruhen auf Einzelmessungen und unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Produktionsbedingte Änderungen vorbehalten.

Wir weisen darauf hin, dass die individuellen Einsatzbedingungen Einfluss auf die Eigenschaften jedes einzelnen Produktes nehmen. Aus diesem Grund ist der Kunde verpflichtet, die Materialien einer Eignungsprüfung zu unterziehen. Der Einsatz unserer Materialien erfolgt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders.

We point out that all information on this data sheet must be considered as rough guidelines. All information provided does not describe any warranted characteristics of materials. The information in this data sheet is based upon individual measurements representing our best knowledge as of the day of measurement. They are subject to technical modifications. We point out that the specific operation conditions may influence the properties of each individual product. For this reason, the customer is required to perform an aptitude test of the materials. The use of our materials is the sole responsibility of the user.

Please note that only the German version of this data sheet is binding in any case. Legal claims can only be based upon the German version. We admit no liability for this English version since it is for explanatory purposes only.